



Det här är ett impregneringsmedel för betong, och även tegel, inomhus. Ytorna ska vara omå-lade. Impregneringen skyddar ytan, binder damm och gör det enklare att hålla rent.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från fett.

STOFTIGA, LÖST BUNDNA YTOR borstar du tills ytan är fast.

OLJIGA OCH FETA YTOR behandlar du med Fettlö-sare.

SÅ KALLAD BETONGHUD, ett kalklager som brukar finnas på ny betong, tar du bort med Betongets.

BLANKA BETONGGOLV (speciellt stålslipade) be-handlar du med Betongets.

BEHANDLA

Applicera inte Betongimpregnering vid lägre tempe-ratur än +5°C.

Använd roller, pensel och spruta. På porösa underlag applicerar du Betongimpregnering två gånger. Låt torka i två timmar innan du för på andra skiktet.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemmsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lo-kal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Dammbindning av betongytor inomhus
PRODUKTTYP	Impregneringsmedel golv
BINDEMEDEL	Akrylat
SPÅDES MED	Vatten
VERKTYG	Pensel, rulle el. spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten
1 LITER RÄCKER TILL	Ca 8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri 1 tim.
VOC	Övermålningsbar 2 tim. gränsvärde (Kat A/h): 30 g/l (2010). Produktens VOC:<30 g/l.
AMAHUS LCS2 MÅLNINGSMATERIAL:	8

FÖRVARAS FROSTFRITT



Det här är ett medelgraderat lättspackel för användning inomhus. Spacklet är avsett för skarvspackling med remsa, ispackling samt bredspackling av puts, betong, lättbetong och skivmaterial. Handspackel är lättarbetat, smidigt, fylligt och starkt, och ljusgrått till färgen.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.

SPACKLA

Spacklet appliceras normalt för hand med en spackelspade som är avsedd för den här sortens spackel. Spackla inte vid lägre temperatur än +5°C. Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat bör du damma av ytan innan du målar eller tapetserar. Om du ska tapetsera bör du förlimma spackelytan.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Spackling av väggar och tak inomhus
BINDEMEDEL	Sampolymerdispersion
VERKTYG	Stålspackel
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten
1 LITER RÄCKER TILL	1 m ² (Vid skarv-och bredspackling vid 1mm skiktjocklek)
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Yttorr ca 2 timmar, genomtorr efter ca 1 dygn
GROVLEK	Normal
KULÖR	Ljusgrå

FÖRVARAS FROSTFRITT



2015-07-08
För aktuell uppdatering:
www.alcro.se



Det här är en vattenburen blank täckfärg för tidigare målad eller grundad stål, zink och aluminium.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

STÅL tvättar du med Grovrent och sköljer noggrant. Slipa, stålborsta eller skrapa bort rost helt och borsta sen rent ytan. När ytan är torr och ren, grundar du med Alcro Metallprimer.

FÖRZINKAD PLÅT SOM INTE ÄR PASSIVISERAD MOT VITROST OCH ALUMINIUM tvättar du med Grovrent och sköljer noggrant. Förekomst av rost avlägsnar du helt. För bäst resultat, gör en lätt slipning av hela ytan med röd Scotch-Brite. När ytan är torr och ren, grundar du med Alcro Metallprimer.

PASSIVISERAD FÖRZINKAD PLÅT MOT VITROST: Anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt går att måla. Avfetta med Fettlösare och skölj noggrant. Tvätta därefter plåten med Grovrent och skölj. Slipa sedan ytan med röd Scotch-Brite och skölj igen. När ytan är torr och ren, grunda med Metallprimer. Passivering mot vitrost på annat sätt, t.ex. med krom, försämrar vidhäftningen och går att målas först efter 5 års exponering utomhus. Mindre ytor kan målas om man följer rekommenderad rengöring för anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt.

MÅLNING AV FABRIKSLACKERAD PLÅT OCH TIDIGARE PÅ PLATS MÅLAD PLÅT: All Plastisol, PVF2 och Organosol på horisontella ytor måste avlägsnas helt till plåtrens yta med vattenblåstring/högtryck 700 bar alternativt med Färgborttagare. För PVF2 och Organosol gäller detta även vertikala ytor. Polyester samt platsmålade ytor med akrylat, styrenakrylat eller alkyd tvättas med Grovrent tills den inte kritar. Polyester kräver en lätt slipning vid rengöring. Rost avlägsnas helt, lös färg skrapas bort, blanka ytor mattas ned. Plåtrens ytor grundas med Metallprimer.

JÄRNYTOR kräver kraftigare rostskydd för att uppnå bra hållbarhet.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	För rostskyddad och grundad metall.
BINDEMEDEL	Alkyd.
SPÅDES MED	Vatten.
VERKTYG	Pensel eller spruta.
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Blank.
1 LITER RÄCKER TILL	8-10m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +7°C.
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri 2-4 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar ca 12 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/d):130 g/l (2010) Produktens VOC:<130 g/l.
AMAHUS LCS2	5
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT

SKÖLJ SÅ HÄR: Vid sköljning bör du använda högtryckstvätt. Bäst resultat får du med varmvatten (minst+70°C).

MÅLA

Ytan ska vara torr och ren innan du målar. Måla 2 gånger så att det torra färgskiktet blir ca 60 mym. Bäst resultat får du med pensel av syntetisk borst eller med spruta, HVLP eller högtrycksspruta (ej luft). Vid sprutmålning med HVLP ska färgen spädas med max 10% vatten. Rör om väl och låt stå i ca 30 minuter innan färgen hälls upp. Rekommenderad minsta luftmängd vid sprutning är 3 liter. Använd munstycke 0,012"-0,017". Om högtrycksspruta (ej luft) används skall färgen inte spädas. Du bör inte måla vid fuktigt väderlek (>80% RH), kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Måla inte heller på solheta ytor då färgen torkar för snabbt. Avsluta arbetet minst några timmar innan dagg faller.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall

och skall inte hällas ut i avloppet. Förpackningar och färgrester ska lämnas för särskilt omhändertagande som farligt avfall.



Det här är en takfärg särskilt utvecklad för användning i utrymmen med mycket släpljus för att minska risken för reflexer i underlaget och därigenom ge ett mycket jämt slutresultat. Den går att använda både på nya och tidigare målade ytor som t.ex. gipsskivor, puts och betong. Färgen är ergonomiskt utformad för yrkesmålaren och har mycket goda egenskaper vid både sprutmålning och rullning.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfiber-material.

OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR grundmålar du med Milltex Allgrund.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. (Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation för stoftiga ytor.) Grunda sedan med Milltex Allgrund.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Spärra Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.

YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex. nikotin, vatten och brandskador grundas först med Isolera RF.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller Handspackel beroende på skadans omfattning.

MÅLA

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprut-

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Taktytor med släpljus
BINDEMEDEL	Sampolymer
SPRUTMUNSTYCKE	0,017 - 0,021
SPÅDES MED	Vatten
VERKTYG	Pensel, roller eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Helmatt 2 glansenheter
1 LITER RÄCKER TILL	6-8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Klibbfri 0,5 tim. Övermålningsbar 3 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/a 30 g/l (2010) Produktens VOC:<30 g/l.
AMAHUS LCS2	6
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT

utrustning som är avsedd för den här sortens färg.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande rester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.



2016-02-24

För aktuell uppdatering:
www.alcro.se



ALCRO



Det här är en täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Den färdiga ytan tål att tvättas försiktigt - torkas av med trasa. Färgen är ergonomiskt anpassad för yrkesmålaren.

Milltex 7 rekommenderas av Astma- och Allergi-förbundet samt uppfyller Svanens miljökrav. Den ingår även i Alcros målningssystem för brand-skydd.

Mer info finns på www.alcro.se.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

OMÅLADE YTOR grundmålar du med Milltex Allgrund.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial. Grunda med Milltex Allgrund.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. (Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation för stoftiga ytor). Grunda med Spärra Grundfärg.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Spärra Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller Handspackel beroende på skadans omfattning.

TEXTILVÄV som t ex juteväv grundar du med Spärra Grundfärg under förutsättning att väven är väl klis-trad. Är den inte det grundar du i stället med Kraft Grundfärg för att undvika att väven krymper.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Vägg och tak inomhus
BINDEMEDEL	Sampolymer
SPRUTMUNSTYCKE	0,017 - 0,021
SPÅDES MED	Vatten
VERKTYG	Pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Matt
1 LITER RÄCKER TILL	6-8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri 0,5 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar 3 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010) Produktens VOC:< 30 g/l.
AMAHUS LCS2	6
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT

PLASTYTOR som t ex vinyltapeter bör du i första hand riva ned, i annat fall kan du grundmåla med V-slip för att inte underlaget ska ge dåligt fäste eller klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam.

MÅLA

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprut-utrustning som är avsedd för den här sortens färg.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningensverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet. Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet



2016-02-24

För aktuell uppdatering:
www.alcro.se



ALCRO

och sörj för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor). Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, blandning (3:1) och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.



2016-02-24
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se



ALCRO



Alcro Skivspackel är speciellt framtaget och anpassat för fogspackling med pappersremsa på gipsskivor. Det är ett traditionellt inomhusfinspackel för i- och skarvspackling på skivmaterial. Den smidiga konsistensen gör att pappersremsan klistras i spackelfogen på bästa sätt. Skivspacklet är tonat för att matcha kulören på gipsskivans papp. Det kan även användas för finbredspackling.

Alcro Skivspackel tillhör den typ av spackel som rekommenderas i publikationen "Ytbehandling av gipsskivor" (YBG).

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.

APPLICERING

Alcro Skivspackel kan appliceras på vanligt sätt med stålspackel eller med spackelmaskinen "Bazooka". Max skiktjocklek är ca 2 mm. Vid slipning rekommenderas skyddsglasögon. Slipade ytor avdammas före följande målning eller tapetsering.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hållas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

TEKNISK INFORMATION

SPÄDNING	Vatten
VERKTYG	Stålspackel el. "Bazooka"
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten
ÅTGÄNG	1- och skarvspackling två gånger på gipsskivor ca 0,3 l/m ²
TORKTID VID +23°C OCH 50%	2 - 24 timmar
RELATIV LUFTFUKTIGHET	
BRANDFARLIGHET	Ej brandfarlig vara
KULÖR	Tonat ljus gul

FÖRVARAS FROSTFRITT

Normalgraderat, latexbaserat sandspackel för inomhusbruk avsett för sprutning. Används som sandspackelfärg för skarv- och ispackling, bredspackling samt grängning av tak. Sprutspackel kännetecknas av god fyllighet och vithet.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Ytorna skall vara torra och avdammade.

Spackla inte vid lägre temperatur än +8°C.

Vid slipning använd skyddsglasögon. Fyllnadsmedlet kan förorsaka ögonirritation.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	Akrylatsampolymer
VERKTYG	Spackelspruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten
ÅTGÅNG	1 liter räcker till 1m ² vid 1 mm tjockled
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	2-24 timmar
BRANDFARLIGHET	Ej brandfarlig vara
KULÖR	Vit

FÖRVARAS FROSTFRITT

Skötselråd för ytor målade med Mekanlack Aqua och Mekanlack

Var försiktig med den nymålade ytan. Normalt är den känslig för påverkan det första dygnet. Den slutliga hårdheten infinner sig efter ca 1 vecka. Tidsuppgifterna gäller för normal temperatur (23 grader och 50% RH). Använd aldrig starka lösningsmedel.

NORMAL RENGÖRING: För att få bort smuts och mögel som kan uppkomma i samband med luftföroreningar och fukt rekommenderas att utvändigt målade ytor tvättas en gång per år. Livslängden förlängs då på den målade ytan. Använd ett allrengöringsmedel, t ex Delfin Allrent, som inte innehåller lösningsmedel eller sprit. Tvätta alltid nerifrån och upp. Tips: använd skumspruta av typ Nito Clean. Vid Kraftig mögelbevuxning använd Delfin Alg- & Mögeltvätt.

FLÄCKBORTTAGNING: Prova med alifatnafta eller lacknafta på fläckar som inte går bort med allrengöringsmedel. Rostfläckar kan tas bort med utspädd citronsyra.

KOMPLETTERANDE BEHANDLING: Vid normalt slitage kan ommålning ske efter noggrann rengöring med Delfin Grovrent.

Skötselråd

för målade väggar och tak

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Matta vägg- och takfärger.

Milltex 2, Milltex RF, 5, 7, Pashmina och Kashmir

NORMAL RENGÖRING: Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa.

Halvmatta och halvblanka färger.

Milltex 20 och Tålig Halvmatt.

NORMAL RENGÖRING: Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj med vatten och ventilerare därefter för att minska fuktigheten i luften.

FLÄCKBORTTAGNING: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.

