



Hej! Det här är en täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Den färdiga ytan tål att tvättas försiktigt - torkas av med trasa. Färgen är ergonomiskt anpassad för yrkesmålaren. Milltex 7 rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet samt uppfyller EU-blomman och Svanens miljökrav. Den ingår även i Alcros målningssystem för brandskydd.

Mer info finns på www.alcro.se.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta. OMÅLADE YTOR grundmålar du med Milltex Allgrund. TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR tvättar du med Delfin Målartvätt och sköljer noga med vatten. Grunda med Milltex Allgrund. LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. (Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation för stoftiga ytor). Grunda med Milltex Allgrund. GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Stärka Grundfärg. LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip. HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Lättgrov eller Lätthand beroende på skadans omfattning. TEXTILTÄV som t ex juteväv grundar du med Stärka Grundfärg under förutsättning att väven är väl klistrad. Är den inte det grundar du i stället med Kraft Takfärg för att undvika att väven krymper. PLASTYTOR som t ex vinyltapeter bör du i första hand riva ned, i annat fall kan du grundmåla med V-slip för att inte underlaget ska ge dåligt fäste eller klabbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam.

MÅLA

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprututrustning som är avsedd för den här sortens färg. Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Sampolymer
ANVÄNDNING:	Vägg och tak inomhus
VERKTYG:	Pensel, rulle el. spruta
SPRUTMUNSTYCKE:	0,017 - 0,021
VERKTYG RENGÖRES MED:	Vatten el. Delfin Penseltvätt
SPÄDES MED:	Vatten
GLANS:	Matt
1 LITER RÄCKER TILL:	6-8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR:	Lägst +5°C
TORKTID VID 23°C OCH 50% RELA-	
TIV LUFTFUKTIGHET:	Klibbfri 0,5 tim. Övermålningsbar 3 tim.
VOC:	Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010) Produktens VOC:< 30 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT

från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i vloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.



2010-02-16
För aktuell uppdatering:
www.alcro.se